

Kombination Seidenglanz Klarlacksystem (alle Holzsorte)

Vorbehandlung

Das rohe Holz muss trocken (Max. 17%) und fettfrei sein, bevor es lackiert werden kann. Mahagoni, Meranti und harzreiche Sorten wie Fichte und Oregon Pine erst mit Epifanes 1K Spritzverdünnung entfetten. Ölige Holzsorten wie Teak und Iroko mehrfach mit dem Epifanes Reinigungsverdünner und einem sauberen flusenfreien Tuch entfetten. Vor den weiteren Arbeiten die Verdünnung immer gut ablüften lassen. Kein Wasser verwenden!

Holzrott Verrottetes Holz muss komplett entfernt und durch neues Holz ersetzt werden. Neues Holz kann mit West System Epoxidharz eingeklebt werden. Mehr Informationen zu West System Epoxy finden Sie auf www.vonderlinden.de

Schleifen von rohem Holz Das Holz in Maserrichtung in mehren Schleifgängen, angefangen mit 100er Körnung bis 220er Körnung anschleifen. Unebenheiten zuvor mit 60-80er Körnung verschleifen. Darauf achten, dass das Holz trocken und fettfrei ist.

Produkte: Epifanes PP Klarlack Extra + Epifanes Seidenglanzlack



+

Kombination Seidenglanz Klarlacksystem (alle Holzsorte)

| | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 (einkomponent) |
|--|---|--|---|
| Produkt | EPIFANES PP Klarlack Extra | EPIFANES PP Klarlack Extra | EPIFANES Seidenglanz klar |
| Anzahl Schichten | 1 | 3 oder mehr | 3 |
| Verdünner | EPIFANES Verdünner für PP Klarlack Extra | EPIFANES Verdünner für PP Klarlack Extra | EPIFANES Farbverdünner |
| Prozentgehalt | 25% | 0-5% | 0-5% |
| Trocknungszeit pro Schicht bei 18°C | 2-3 Stunden | 2-3 Stunden | 24 Stunden |
| Schleifen mit | Naß-in-Naß, nicht schleifen. | Naß-in-Naß, nicht schleifen. | P400 - nass |
| Bemerkungen | Für Imprägnierung erste Schicht 25% verdünnen. | Holzfaserausfüllende Schichten. Bei sehr porigem Holz könnten mehrere Schichten PP Klarlack Extra benötigt werden. Zwischenschleifen nur nach 24-48 Stunden. Die letzte Schicht nach 24 Stunden immer anschleifen mit P220. | Diese Einkomponenten Seidenglanz Schichten mit einem weichen langhaarigen Pinsel auftragen in der Richtung der Holzfaser. |