

Schnelles halbgläzendes Einkomponentiges Klarlack System auf rohem Holz (Alle Holzsorte)

Epifanes Rapidclear (bernsteinfarbe) und Epifanes Rapidcoat (leichter Teakton) sind zwei halbglänzende UV beständige Beschichtung auf Urethan/Alkydharzbasis mit UV-Filter. Diese Lackalternative haftet sehr gut auf allen Hölzern (auch ölhaltigen) und betont die natürliche Färbung der Holzmaserung. Durch die schnelle Überstreichbarkeit – ohne Zwischenschliff- und die geringe Anzahl an Schichten ist Epifanes Rapidclear eine Alternative zum traditionellen Lacksystemen

Produkt: Epifanes Rapidclear und/oder Rapidcoat mit UV Filter



Schnelles halbgläzendes Einkomponentiges Klarlack System auf rohem Holz (alle Holzsorte)

Nach Vorbehandlung der Untergrund:

	Schritt 1
Produkt	EPIFANES Rapidclear / Rapidcoat
Anzahl Schichten	5 - 6
Verdünner	EPIFANES Farbverdünner
Prozentgehalt	0-5%
Trocknungszeit pro Schicht bei 18°C	5 Stunden
Schleifen mit	Nicht notwendig. Nur die vorletzte Schicht leicht anschleifen mit P280-320 trocken. Für ein glatter Erfolg, leicht anschleifen mit P 280-320
Bemerkungen	Mit Epifanes Rapidcoat können Schadstellen, Flecken und sonstige Farbton-Unterschiede abgedeckt werden und eine gleichmäßige Färbung der oberfläche erreicht werden. Für Hochglanz Endlackierung, die letzte Schicht Rapidclear/Rapidcoat schleifen mit P220 und endlackieren mit 2 oder mehreren Schichten Epifanes Bootslack Klar oder Epifanes Hartholzlacköl.