



Isolierendes Zweikomponenten Hochglanz UV Klarlacksystem Teak / Iroko / Mahagoni / Meranti

Vorbehandlung

Das rohe Holz muss trocken (Max.17%) und fettfrei sein, bevor es lackiert werden kann. Mahagoni, Meranti und harzreiche Sorten wie Fichte und Oregon Pine erst mit Epifanes 1K Spritzverdünnung entfetten. Ölige Holzsorten wie Teak und Iroko mehrfach mit dem Epifanes Reinigungsverdünner und einem sauberen flusenfreien Tuch entfetten. Vor den weiteren Arbeiten die Verdünnung immer gut ablüften lassen. Kein Wasser verwenden!

Holzrott Verrottetes Holz muss komplett entfernt und durch neues Holz ersetzt werden. Neues Holz kann mit West System Epoxidharz eingeklebt werden. Mehr Informationen zu West System Epoxy finden Sie auf www.vonderlinden.de

Schleifen von rohem Holz Das Holz in Maserrichtung in mehrten Schleifgängen, angefangen mit 100er Körnung bis 220er Körnung anschleifen. Unebenheiten zuvor mit 60-80er Körnung verschleifen. Darauf achten, dass das Holz trocken und fettfrei ist

Isolierendes Zweikomponenten Hochglanz UV Klarlacksystem teak / Iroko / Mahagoni /Meranti

	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Produkt	EPIFANES PP Klarlack Extra	EPIFANES PP Klarlack Extra	EPIFANES Poly-urethane DD lack klar
Anzahl Schichten	2	3	3
Verdünner	EPIFANES Verdünner für PP Klarlack Extra	EPIFANES Verdünner für PP Klarlack Extra	EPIFANES Poly-urethane Pinselferdünner
Prozentgehalt	5-15%	0-5%	0-5%
Trocknungszeit pro Schicht bei 18°C	2-3 Stunden	2-3 Stunden	24 Stunden
Schleifen mit	P220 - trocken	P220 - trocken	P400 - nass
Bemerkungen	Für Imprägnierung erste Schicht 10-15% verdünnen. Zweite Schicht nach 24 Stunden leicht anschleifen.	Vierte Schicht nach 24 Stunden schleifen. Bei offen porische Holz können mehrere Schichten notwendig sein.	Die 3 Endsichten bieten den notwendigen zusätzlichen UV-Schutz. Der Auftrag von mehreren Endsichten bietet einen tieferen Glanz und verlängert die Lebensdauer des Klarlacksystems.

Es ist möglich die 3 Schichten Epifanes Poly-urethane DD lack klar durch mindestens 3 Schichten Einkomponenten Epifanes Bootslack Klar zu ersetzen. Die einkomponentge Endanstrich bietet Vorteile in der Elastizität, der einfachere Pflege und bei Reperaturen.