



Zweikomponenten Seidenglanz Interieur Klarlacksystem

Vorbehandlung Das rohe Holz muss trocken (Max.17%) und fettfrei sein, bevor es lackiert werden kann. Mahagoni, Meranti und harzreiche Sorten wie Fichte und Oregon Pine erst mit Epifanes 1K Spritzverdünnung entfetten. Vor den weiteren Arbeiten die Verdünnung immer gut ablüften lassen. Kein Wasser verwenden!

Holzrott Verrottetes Holz muss komplett entfernt und durch neues Holz ersetzt werden. Neues Holz kann mit West System Epoxidharz eingeklebt werden. Mehr Informationen zu West System Epoxy finden Sie auf www.vonderlinden.de

Schleifen von rohem Holz Das Holz in Maserrichtung in mehren Schleifgängen, angefangen mit 100er Körnung bis 220er Körnung anschleifen. Unebenheiten zuvor mit 60-80er Körnung verschleifen. Darauf achten, dass das Holz trocken und fettfrei ist.

Beizen von Holz Für einen tiefroten, warmen Mahagonifarbtönen ein oder mehrere Schichten Epifanes Mahagonibeize in Richtung der Holzfasern mit einem langhaarigen Pinsel auftragen. Jede Schicht mindestens 2 Stunden trocknen lassen.

Zweikomponenten Seidenglanz Interieur Klarlacksystem

	Schritt 1	Schritt 2
Produkt	EPIFANES Poly-urethane DD Hochglanz klarlack	EPIFANES Poly-urethane DD Seidenglanz Klarlack
Anzahl Schichten	3	2
Verdünner	EPIFANES Poly-urethane Pinselverdünner	EPIFANES Poly-urethane Pinselverdünner
Prozentgehalt	0-10%	0-5%
Trocknungszeit pro Schicht bei 18°C	24 Stunden	24 Stunden
Schleifen mit	P220 - trocken	P400 - nass
Bemerkungen	Holzfasernfüllende Schichten. Erste Schicht 10-15% verdünnen. Dritte Schicht schleifen mit P360 trocken. verdünnt auftragen für eine optimale Imprägnierung.	Mit der hand leicht anschleifen in Richtung der Holzfasern