

Traditioneel ééncomponent vernissysteem op kaal hout boven de waterlijn

Product: Epifanes Vernis/ Bootlak Blank met extra UV filter



Eéncomponent traditioneel hoogglans UV vernissysteem op kaal hout boven de waterlijn

	Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Product	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	EPIFANES Vernis / Bootlak blank	EPIFANES Vernis / Bootlak blank
Aantal lagen	1	1	1	4
Verdunning	EPIFANES Verfverduunning	EPIFANES Verfverduunning	EPIFANES Verfverduunning	EPIFANES Verfverduunning
Percentage	50%	25%	15%	0-5%
Droogtijd per laag bij 18° C	24 uur	24 uur	24 uur	24 uur
Schuren met	P220 - droog	P220 - droog	P280 - droog	P400 - nat
Opmerkingen	Dit is de 1 ^e impregneerlaag sterk verdunnen voor optimale impregnering. De natte laag evt. inschuren met 220 waterproof schuurpapier zonder water en vervolgens afmetten.	Dit is de 2 ^e impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting.	Dit is de 3 ^e impregneerlaag. Handmatig schuren in de nerfrichting.	Deze 4 opbouw lagen zijn voor een vernissysteem het minimaal nodig voor de levensduur van het systeem. Meer lagen wordt aangeraden.

Opmerking: Het aanbrengen van meer eindlagen zorgt voor een nog diepere glans en biedt meer UV-bescherming en langduriger glansbehoud.

Ieder vernis- en oliesysteem heeft onderhoud nodig. Onderhoud dient uiterlijk plaats te vinden op het moment dat glansverlies geconstateerd wordt. Het tijdstip waarop en de mate waarin glansverlies optreedt, is afhankelijk van weersinvloeden en atmosferische (milieu) omstandigheden, waaraan het schip wordt blootgesteld.