



Epifanes Easy-Flow

Natuurlijke, drogende olie voor diverse doeleinden



PRODUCTOMSCHRIJVING

Diepe impregnering, vloeiverbeteraar, stopt roest op staal.

Toepassingsgebieden: Toevoegingmiddel voor conventionele en half-synthetische primers, kleurlakken en blanke lakken om onder koude of juist warme condities het uitvloeien tot een gesloten en gladde laag te bevorderen. Kan tevens worden toegevoegd aan ééncomponent primers, verven en lakken op basis van alkydhars voor hout en staal om het impregnerend vermogen van de primer of grondverf te versterken en conservering van de ondergrond te optimaliseren. In pure vorm als impregneermiddel op voorbehandeld staal en hout.

PRODUCTINFORMATIE

Type	Luchtdrogend
Basis	Lijnolie/visolie/alkydhars
Glans	Niet van toepassing
Kleur	Amber transparant
Dichtheid bij 20°C.	870 gr. / dm ³
Viscositeit bij 20°C./65%	15 seconden ISO-cup 4 mm
Vaste stof gehalte	60 ± 2 vol. %
VOS-gehalte	344 gram/liter
Verpakking	500ml. - 1000ml. - 4000ml.
Houdbaarheid	In onaangebroken originele verpakking ten minste 3 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C. en 30°C. Vorstvrij bewaren.
Verdunnen algemeen	Niet verdunnen.

VERWERKINGEN

Als vloeiverbeteraar	Kan tot maximaal 10% worden toegevoegd aan conventionele en halfsynthetische (grond-)verven en (blanke) lakken. N.B. Niet gebruiken in combinatie met Epifanes Multi Marine Primer.
Op kaal hout	Aanbrengen op droog, schoon en ontvet en met P220 geschuurd hout tot de houtvezels zijn verzadigd. Dit product kan tot maximaal 25% worden toegevoegd aan de eerste laag Werdol Grondverf om het hout beter te beschermen en de hechting te verbeteren.
Op kaal staal	Alle losse roest verwijderen en het staal met Epifanes Reinigingsthinner ontvetten. Schuur het oppervlak met P100-120. Vervolgens het oppervlak volledig verzadigen. Dit product kan tot maximaal 10% worden toegevoegd aan de eerste laag Werdol Metalprimer om het staal beter te beschermen en de hechting te verbeteren.
Let op!	Niet toepassen in combinatie met Epifanes Multi Marine Primer. In verband met mogelijke verkleuring max. 2% toevoegen bij lichte kleuren.
Theoretisch rendement	Afhankelijk van toepassing
Droging bij 20°C.	12 tot 24 uur afhankelijk van de diepte van impregnering. Dit product blijft na droging enigszins plakkerig.
Veiligheid	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

W. Heeren & Zoon BV
Postbus 166
1430 AD Aalsmeer
tel. 0297 – 360366
info@epifanes.nl
www.epifanes.nl

EPIFANES[®]
Yacht Coatings