

Epifanes Teak-O-Clean & Bright

Reiniger en kleurhersteller voor teak

Basis	Watergedragen				
Eigenschappen	Reinigingsmiddel en kleurhersteller voor teak en andere hardhoutsoorten. Snel en eenvoudig te verwerken, verwijdert alle aanslag en vuil, ontgrijsst en herstelt de natuurlijke kleur van teakhout. Tast de kitnaden in teakdekken niet aan.				
Toepassing	Onderhoud van teakdekken, teak relingwerk, -grepen en -stootlijsten en andere teakhouten (meubilair-)delen aan boord. Voor binnen en buiten boven de waterlijn voor zowel zoet als zout water.				
Kleur	Transparant				
Glans	Niet van toepassing				
Dichtheid bij 20°C.	1030 gr. / dm ³				
Viscositeit	20 seconden DIN-cup 4 mm				
Vaste stof gehalte	4 ± 2 vol. %				
VOS-gehalte	n.v.t.				
Ph-waarde	4.5				
Verpakking	500ml.				
Houdbaarheid	Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen verwijderd van direct zonlicht bij een temperatuur tussen 5° en 30° in onaanbroken originele verpakking.				
Verwerkingscondities tijdens applicatie en droging	<table> <tr> <td>Temperatuur</td> <td>minimaal 8°C. - maximaal 30°C.</td> </tr> <tr> <td>Relatieve luchtvochtigheid</td> <td>minimaal 50% - maximaal 85%</td> </tr> </table>	Temperatuur	minimaal 8°C. - maximaal 30°C.	Relatieve luchtvochtigheid	minimaal 50% - maximaal 85%
Temperatuur	minimaal 8°C. - maximaal 30°C.				
Relatieve luchtvochtigheid	minimaal 50% - maximaal 85%				
Verdunner	Niet verdunnen.				
Verwerking	Schuurspons. Voor gebruik 1 minuut opschudden.				
Verwerkingsadviezen	Bevochtig het teak oppervlak eerst met leidingwater en verdeel ruime hoeveelheden Epifanes Teak-O-Clean & Bright over het oppervlak. Laat het product 5 tot 10 minuten reageren en houd het oppervlak tijdens het intrekken/reageren licht vochtig. Hierdoor zal Teak-O-Clean & Brite beter kunnen reageren. Na 10-15 minuten het nog natte teakhout vervolgens met een schuurspons in de nerfrichting schoonboenen en goed naspoelen met leidingwater. Laat het oppervlak hierna goed drogen.				
Theoretisch rendement	7 m ² per ltr. afhankelijk van ruwheid en zuigkracht van de ondergrond.				
Onderhoudsfrequentie	Voor langdurige bescherming tegen vertering en vergrijzing kan het droge en geschuurde oppervlak behandeld worden met Epifanes Teak-O-Bello.				
Veiligheid	Gebruik latex handschoenen tijdens gebruik. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad.				

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

Juni 2019