

Ademend ééncomponent olievernissysteem op kaal hardhout (teak / iroco)

Product: Epifanes Hardhoutolievernis met UV filter



Eéncomponent ademend UV olievernissysteem op kaal hardhout (teak, iroco) boven de waterlijn

	Stap 1	Stap 2
Product	EPIFANES Hardhoutolievernis	EPIFANES Hardhoutolievernis
Aantal lagen	1	5
Verdunning	EPIFANES Verfverdunning	EPIFANES Verfverdunning
Percentage	25%	0-5%
Droogtijd per laag bij 18° C	24 uur	24 uur
Schuren met	P280 - droog	P400 - droog
Opmerkingen	Deze eerste laag 25% verdunnen voor betere impregnering.	Per laag geldt: Tussen 24 en 72 uur zonder tussenschuren. Na 72 uur altijd licht schuren.

Opmerking: Indien de opvolgende laag binnen 72 uur wordt aangebracht, is tussenschuren niet absoluut noodzakelijk. Na 72 uur droging dient licht handmatig geschuurd te worden met fijn schuurpapier. Licht schuren tussen de lagen zal een strak en glad eindresultaat geven.

Ieder vernis- en oliesysteem heeft onderhoud nodig. Onderhoud dient uiterlijk plaats te vinden op het moment dat glansverlies geconstateerd wordt. Het tijdstip waarop en de mate waarin glansverlies optreedt, is afhankelijk van weersinvloeden en atmosferische (milieu) omstandigheden, waaraan het schip wordt blootgesteld.